

STEICO*soundstrip*

Bandes résilientes en fibre de bois



Bande d'isolation périphérique semi-rigide en fibre de bois pour la désolidarisation acoustique

- Bonne propriété pour la désolidarisation acoustique
- Stable et flexible
- Rapide à poser, facile à couper
- Alternative biosourcée aux bandes résilientes en polyéthylène
- Fourni en rouleau, pratique pour le chantier
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC

Domaine d'utilisation



- Bandes résilientes périphériques en fibre de bois

Données techniques

Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Plage de température d'utilisation courante	≤100 °C
Masse volumique	~ 60 kg/m ³
Résistance à la compression	≥8 kPa
Composants	Fibre de bois, fibre polyoléfine, phosphate d'ammonium

Formats de livraison

Livraison en rouleaux

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Nombre/paquet. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m ²]
10	CD	10000	100	144	6	144,000

Poids et emballage

Livraison en rouleaux

Épaisseur [mm]	Chant	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m ² [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
10	CD	10000	100	0,60	0,70

STEICO*soundstrip*

Bandes résilientes en fibre de bois

Notes

Stockage

- Ne retirez l'emballage que lorsque le climat ambiant est sec
- Stockez dans un endroit sec à l'abri des rayons UV

Élimination

Déchets de découpe :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05

Démontage :

- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01

Découpe

- La coupe peut être effectuée à l'aide de ciseaux robustes, d'un couteau isolant ou d'un autre outil approprié

Santé et sécurité au travail

- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois (aspiration de la poussière, masque anti-poussière).
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibres de bois.

Hygrométrie du bâtiment

- STEICO*soundstrip* doit être protégée de l'humidité (par exemple lors de l'application d'une chape humide)
- L'humidité des différentes phases de la construction, causée par exemple par une chape humide, un enduit, une peinture ou toutes autres sources d'humidité, doit être évacuée par ventilation.
- Il faut veiller à ce que l'air soit sec à l'intérieur du bâtiment pendant la phase chantier

Installation

- Le STEICO*soundstrip* est fixé au mur à l'aide d'une colle de montage ou d'agrafes
- Ne pas couper la partie supérieure saillante de la bande périphérique avant la pose du revêtement de sol
- Lors de la pose d'une chape humide : appliquez une feuille de séparation jusqu'au bord supérieur de la bande d'isolation des bords afin de la protéger contre la pénétration de l'humidité.
- Si nécessaire, superposez deux bandes périphériques



Certificats et gestion de la qualité



STEICO*soundstrip*

Bandes résilientes en fibre de bois

☰ Légende

autres abréviations

pal. Palette	<i>FRA</i> France
R&L. Rainure et languette	
emb. Emballage	
env. environ	
CD. chants droits	
Pcs. Pièces	

Conformité

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2

Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_soundstrip_fra_fr