Fiche n° 98/09042025

Spécifiques

PEINTURE TABLEAU

Peinture technique pour la réalisation ou la rénovation de tableau à craie

- **Adapté à de nombreux supports sur primaire adapté**
- **Bon tendu**
- **Entretien facile à l'aide d'une éponge végétale ou d'un chiffon microfibre**
- **Deux choix de couleur : noir ou vert**

À base de résine acrylique modifiée polyuréthane

Notre gamme de peintures spéciales propose des solutions créatives et protectrices pour divers besoins de décoration et de rénovation. Elle inclut une peinture tableau d'école pour écrire à la craie, une sous-couche magnétique pour créer des surfaces aimantées ainsi qu'une pâte à papier traditionnelle pour des effets texturés.
La peinture tableau est élaborée afin de créer des espaces dédiés à la communication à la craie tels que des tableaux, pense-bêtes, porte-menus, etc.

Elle est destinée à l'intérieur dans les pièces sèches : sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, supports maçonnés recouverts d'enduit pelliculaire, bois et dérivés non tanniques, métaux non ferreux dérochés ou prélaqués, verre, ardoise, mélaminé, polyester, polycarbonate, PVC et anciens fonds peints préparés.



0.5L

5m²

Surface approximative donnée pour 1 couche

LIANT : Acrylique en phase aqueuse
ASPECT DU FILM : Mat velouté, semi-tendu
BRILLANTS SPECULAIRES (2) **:** <10% sous l'angle de 60°
EXTRAIT SEC (± 2%) (3) **:** 35% pondéral - 33% volumique
RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES (6) **:** Non concerné en blanc - Non concerné en teinte

TEINTES : Noir ou vert
DENSITE (± 0,03) (3) **:** 1,05
RENDEMENT (4) **:** 8 à 10 m²/L
SEC AU TOUCHER (5) **:** 1h
REDOUBLABLE (5) **:** 2h
DELAI DE MISE EN ACTIVITE (5) **:** 5j

Conditions d'application : (conformes au NF DTU 59.1).
Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C et hygrométrie < 70% d'Humidité Relative.
Taux d'humidité limite des maçonneries <5%.
Taux d'humidité limite des panneaux de particules dérivés du bois <10-12%.
Ne pas appliquer sur supports condensants.
Matériel d'application : Brosse mixte soie&synthétique | Rouleau microfibre HD 6mm | Pistolet basse pression HVLP
Nettoyage du matériel : À l'eau claire
Dilution : Prêt à l'emploi (possibilité d'ajouter jusqu'à 5% d'eau).





Spécifiques

PEINTURE TABLEAU

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2

Après reconnaissance préalable, les supports devront être préparés suivant leur état et nature (nettoyage, enduisage, ponçage/dépolissage, dépoussiérage,...) en conformité avec les normes et règles de l'art les concernant (NF DTU 59.1) et de façon à les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tous travaux d'application de peinture.

En intérieur sur supports tels que :

- Béton et dérivés, enduits hydrauliques (chaux, ciment,...) bruts à faible relief : décontamination, décrassage/dégraissage, rinçage, séchage puis application d'**1 couche de DUOROX dilué jusqu'à 5% d'eau** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU** ;

- Plaques de plâtre à épidermes cartonnés et enduit pelliculaire base plâtre : révision des bandes à joints, ponçage, dépoussiérage soigné puis application d'**1 couche de DUOROX dilué jusqu'à 5% d'eau** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU** ;

- Métaux non-ferreux (acier galvanisé ou inoxydable, aluminium, zinc, ...) : ponçage, dépoussiérage, dégraissage au solvant aromatique non gras (type xylène) puis dérochage à l'acide phosphorique, rinçage à l'eau, séchage puis application d' **1 couche de DUOROX en blanc** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU** ;

- Métaux ferreux brut (acier, fonte ...) ou pré-laqué : élimination de la calamine et des traces de rouille par tout moyen approprié (grattage, ponçage, aérogommage, projection d'abrasif de niveau Sa2 ½ conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), dégraissage au solvant aromatique non gras de type xylène, essuyage au chiffon puis application d'**1 couche de ROX'MÉTAL S PRIM** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU** ;

- Bois brut et dérivés (Western Red Cedar) :

> Résineux (pin, épicéa, etc.) : décontamination/nettoyage, élimination des poches de résines au solvant aromatique non gras (type xylène), brossage, dégrisage si nécessaire, ponçage (grain 40 à 120 selon dureté du bois), époussetage ;

> Feuillus européens non-tanniques (hêtre, frêne, érable, bouleau, peuplier, etc.) : décontamination/nettoyage, brossage, dégrisage si nécessaire, ponçage (grain 40 à 120 selon dureté du bois), époussetage ;

> Feuillus tropicaux (doussié, teck, eucalyptus, etc.) y compris les bois anti-siccatifs (padouk, iroko, etc.) : décontamination/nettoyage, brossage, dégraissage au solvant aromatique non gras (type xylène), dégrisage si nécessaire, ponçage (grain 40 à 120 selon dureté du bois), époussetage.
Puis application d'**1 couche de DUOROX dilué jusqu'à 5% d'eau** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU**.

> Feuillus européens tanniques (chêne, noyer, châtaignier, etc.) : décontamination/nettoyage, brossage, dégrisage si nécessaire, ponçage (grain 40 à 120 selon dureté du bois), époussetage puis application d'**1 couche de BOISEROX S dilué à 10% de white spirit** suivi de **2 couches de PEINTURE TABLEAU**.

- Polycarbonate, polyester, PVC, mélaminé, ardoise et verre : dégraissage/décrassage avec liquide nettoyant alcalin polyvalent, rinçage, séchage, dépolissage à l'aide d'un abrasif adapté, dépoussiérage puis application d' **1 couche de DUOROX** puis **2 couches de PEINTURE TABLEAU** ;

- Anciens fonds peints adhérents : dépolissage des anciennes peintures brillantes, décontamination, décrassage avec liquide nettoyant alcalin polyvalent, rinçage, séchage puis application de **2 couches de PEINTURE TABLEAU**.

Avertissement :

- Ne pas utiliser de stylo craie.
- La résistance optimale, à l'abrasion humide, est obtenue après complet séchage du film de peinture, soit 28 jours après application.
- Ne pas essuyer à l'aide de tampons, tissus ou autres matières abrasives.

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Stockage : Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.
Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture et conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de produit restant dans l'emballage.
Mesure de prévention : Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.prodirox.com.
Classement Européen : catégorie A / sous-catégorie i (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite de C.O.V. pour sous-catégorie i : 140g/L (2010)
C.O.V. max de ce produit : 110g/L

(1) testé selon NF EN 16640
(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entrainer une modification de ces derniers.
(3) valeur donnée sur le blanc.
(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).
(6) (NF EN ISO 11998)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr . La présente fiche technique a p
d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignement
peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue de Laujol, 31390 Carbonne - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com